

HR-956 离型剂

产品简介

本品专用于聚合物基复合材料模压成型工艺中脱模离型之用。采用德国进口原材料及技术加工而成。具有优良的脱模性能，效果显著，操作方便，力着性好。主要针对树脂体系有：环氧树脂、酚醛树脂等。本品适用于各种碳纤及玻纤复合材料、天然橡胶、合成橡胶，如：球拍、滑雪板、滑板、船桨、航空航天材料、脚踏车，汽车相关配件等。

技术指标

外观	无色透明液体
PH 值	7-7.5
沸点℃	64.7
比重 g/ml	0.70±0.04

热稳定性

危险特征	可燃液体
分解温度℃	280
贮存温度℃	常温
贮存期/25℃	6 个月

包装及运输

包装材料	铁桶装
包装量	12.5、150KG/桶
运输方式	按国家 II 类危险品汽车运输

厦门市豪尔新材料股份有限公司

地址：厦门市翔安火炬园翔虹路 29 号

操作工艺

- 1、洁净模具，将离型剂原液涂刷在模具上，待溶剂挥发干后，入模；
- 2、制作数模后，再次涂刷稀释液一遍，再上待成型产品；
- 3、制作多模以后，若有堆积物残留，请配合使用洗模剂 HR-168 洗净。

危险特性

本品属于可燃液体。遇明火、高热可能引起燃烧。与氧化剂可发生反应。

安全防护

本品可燃，建议操作人员直接接触时穿戴防护工作服、手套及口罩。严禁在工作场所进食、饮水及吸烟，注意个人清洁卫生。若误触皮肤，立即用清水彻底冲洗干净，若溅入眼睛，应立即用大量清水冲洗并送医救治。发生火灾，用干粉或泡沫灭火器灭火。

贮存条件

本品应贮存于阴凉、通风库房，密封保存。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。应与氧化剂、碱等分开存放，切忌混储。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

附注：若有任何技术上的疑问，欢迎来电咨询。

厦门市豪尔新材料股份有限公司
地址：厦门市翔安火炬园翔虹路 29 号